FICHE TECHNIQUE

Film PE LINEAIRE 150

Caractéristiques	Norme	Valeur	Tolérance
	Film qualité bâtiment incolore		
Description	Feuille souple d'étanchéité		/
	100 % Polyéthylène : 20 à 30% PE basse densité radicalaire		
Composition	70 à 80% PE basse densité recyclé		
1.	5 11 40 40 6		=0/
Largeur	EN 1848-2	3m - 6m	± 5%
		75m² - 165m²	
Surface	EN 1848-2	342m²	± 5%
Epaisseur nominale	EN 1849-2	40µ	± 5%
Résistance à la déchirure		SL ≥ 20N/mm	
amorcée	EN12310-1	ST ≥ 40N/mm	± 3%
		SL : 16 Mpa	
Résistance à la rupture	EN 12311-1	ST : 15 Mpa	± 5%
		SL : 150%	
Allongement à la rupture	EN 112311-1	ST: 250%	± 5%

