

### DESOLIDARIZADOR PERIMETRAL 200

La bande DESOLIDARIZADOR PERIMETRAL 200 est une membrane en mousse de polyéthylène réticulé de 3mm d'épaisseur autoadhésive. Sa structure de cellules fermées lui confère des propriétés mécaniques et physiques élastiques.

#### ■ DONNÉES TECHNIQUES

DONNÉES TECHNIQUES	VALEUR	UNITÉ	NORME
Epaisseur	3	mm	EN 1923
Tolérance d'épaisseur	< 1	%	EN 823
Tolérance longueur et la largeur	< 1	%	EN 822
Densité nominale	30	kg/m <sup>3</sup>	EN 845
Travail d'hystérésis	> 1.9	Nm	-
Déformation rémanente (24h comprimée à 50%)	< 35	%	EN 1856
Réaction au feu	F	Euroclasse	EN 13501-1
Conductivité thermique à 20°C	0.040	W/m.°C	ISO 8302
Module d'élasticité	> 2	kPa	-
Raideur dynamique	< 100	MN/m <sup>3</sup>	EN 29052-1
Carga para una deformación del 25%	> 30	kPa	EN 3386-1

#### ■ NORME ET CERTIFICATION

Document d'Agrément Technique DIT 439 R/10 "Système d'Amortissement de bruit d'Impact, IMPACTODAN". Les certifications acoustiques sont le résultat d'essais approuvés en laboratoires.

#### ■ CHAMP D'APPLICATION

La bande DESOLIDARIZADOR PERIMETRAL 200 s'emploie pour le traitement acoustique des murs périphériques, autour des poteaux, huisseries, canalisations et tout autre obstacle, dans le système d'isolation phonique aux bruits d'impact des planchers sous chape flottante IMPACTODAN. Voir fiche technique de l'IMPACTODAN.

#### ■ PRÉSENTATION

DONNÉES TECHNIQUES	VALEUR	UNITÉ
Longueur	25	m
Largeur	200	mm
Epaisseur totale	3	mm
Code produit	620044	-


## AVANTAGES

- La bande est intégrée au système d'isolation phonique aux bruits d'impact des planchers sous chape flottante **IMPACTODAN** et de son Document d'Agrément Technique DIT 439 R/10.
- Etant composée du même matériau que **I'IMPACTODAN** cela contribue à apporter une continuité du système acoustique
- Grande flexibilité, bonne élasticité préservant les propriétés acoustiques dans le temps
- Rapidité et facilité de son installation
- Haute résistance à l'humidité et la vapeur d'eau
- bonne conductivité thermique (compatible avec les planchers chauffants)
- Insensible aux attaques des micro-organismes

## MODE D'EMPLOI ET MISE EN OEUVRE

Une fois la membrane **IMPACTODAN** mise en œuvre sur le support horizontal et le plus près possible des murs périphériques et autres émergences:

- les surfaces devront être le plus propres et lisses possibles
- température d'application supérieure à 10°C
- plier au 1/3 la bande **DESOLIDARIZADOR PERIMETRAL 200** vers la face intérieure (non autoadhésive)
- coller grâce à l'autoadhésivité la partie 1/3 sur la membrane **IMPACTODAN** et les 2/3 sur la périphérie ou l'émergence à isoler
- maroufler sa surface au fur et à mesure que la bande **DESOLIDARIZADOR PERIMETRAL 200** est déroulée
- procéder à un recouvrement de 1 à 2cm entre bandes pour empêcher le passage de la laitance
- éviter de faire coïncider les joints de la bande avec les joints de l'**IMPACTODAN**



1. Desolidarizador de murs
2. Desolidarizador Perimetral 200

## ■ MANIPULATION, STOCKAGE ET CONSERVATION

- Stocker dans un endroit protégé des intempéries
- Maintenir éloigner des flammes
- Produit non dangereux pour le transport (ADR, RID, UN, IATA/ICAO)
- Ne requiert pas d'étiquetage spécial pour substances dangereuses selon directives CEE (GefStoffV)
- Consulter la fiche de données de sécurité du produit

## ■ AVERTISSEMENT

L'information mentionnée sur ce document concernant le mode d'emploi ainsi que l'utilisation des produits et des systèmes Danosa, est basée sur la connaissance acquise par Danosa jusqu'à aujourd'hui et à la condition que les produits soient stockés et utilisés de façon correcte.

Le fonctionnement adéquat des produits dépendra de la qualité de l'application, des facteurs météorologiques et d'autres facteurs n'étant pas à la portée de Danosa. Ainsi, la garantie offerte se limite à la qualité intrinsèque du produit livré.

Danosa se réserve le droit de modifier, sans préavis, les données de ce document.



Lancery Safire  
20, chemin de la Litte - 92300 Vanille la  
Garenne  
Tél : 01 47 94 72 94 - Fax 01 47 99 91 05  
lancery@wanadoo.fr - lancery.fr